Герметик Alfaplast-117 пароизоляционный

Фасовка:
- картридж 310 мл;
- файл-пакет 0,6 л (0,9 кг);
- ведро 5л (7 кг);
- ведро 10 л (15 кг).

Цвет:
белый, серый, бежевый кирпич, желтый кирпич, красный кирпич, коричневый кирпич.
Возможна колеровка под заказ.

Герметик **Alfaplast-117** – универсальный акриловый пароизоляционный герметик, предназначен для наружных работ, межпанельной герметизации в швах с деформативностью до 15%, а также применяется для внутреннего слоя в качестве пароизоляционного герметика при монтаже оконных блоков и других строительных работах. Имеет высокую адгезию к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу (в т.ч. жести и оцинковке) и т.д.
Соответствует ГОСТ 30971-2012.

Область применения:
Предназначен для наружных и внутренних работ. Для долговременной герметизации межпанельных (деформационных) швов в строительных конструкциях с деформативностью до 15% (снаружи и внутри помещений). Для герметизации внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций. При строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений. При индивидуальном жилищном строительстве. Герметизация фальцевой кровли, воздуховодов, стыков, трещин, отверстий и других строительных работ.

Свойства:
- Обладает высокой пароизоляцией.
- Возможна поверхностная окраска и оштукатуривание.
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.
- Герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности.
- Долговременная герметизация швов в строительных конструкциях с деформативностью 15%.

Технические характеристики

Основа	акриловая дисперсия
Отверждение	высыхание на воздухе, испарение воды
Время образования поверхностной пленки, ч	до 1,5 часов (при + 23°С и нормальной влажности)*
Время отверждения при толщине слоя 4 мм	3 суток (при +23°С и нормальной влажности)*
Норма сухого остатка, не менее	72%
Плотность, не менее для белого	1,45 – 1,55 кг/л
Усадка, не более	15%
Рекомендуемый диапазон температур нанесения	от +5°С до + 35°С, от – 18°С до 0°С, включая температуру основания
Диапазон температур эксплуатации	от - 40°С до + 80°С
Относительное удлинение в момент разрыва не менее	350%
Сопротивление паропроницанию при толщине слоя 3 мм, (м-ч-Па)/ мг, не менее	2,0

**С понижением температуры или увеличением влажности время высыхания увеличивается.*

Группа компаний Temonten
ООО «Завод Промышленных Герметиков»
Россия, МО, г. Фрязино.
Тел.: +7 (495) 143-70-76; +7 (999) 895-70-50
E-mail: order@temonten.ru
www.temonten.ru

Ориентировочный расход герметика:
1 кг на 7 - 12 пог. м., в зависимости от ширины и глубины герметизируемого шва.

Рекомендации по применению:
Недопустимо разбавление герметика – это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потери тиксотропности и т.д.), возможному растрескиванию!

Подготовка поверхности:
Поверхности очистить от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее применённых герметизирующих материалов, пропиток, лаков и лессирующих составов и пр.
При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Возможно нанесение герметика, как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.
НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя и снега! В жаркую погоду или при низкой влажности окружающего воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу, в таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность водой с помощью распылителя.

Способ нанесения:
Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи шпателя или специальных ручных либо пневматических пистолетов. Пустоты и неплотности недопустимы. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 2 до 3,5 мм. Поверхности нанесенного герметика придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем, после нанесения герметика (через 30-40 мин) удалить скотч.

Время высыхания:
Время образования поверхностной пленки 1 час (при температуре +23 °С и влажности 60%).
Начальное время отверждения при толщине слоя 5 мм 24 часа (при температуре +23 °С и влажности 60%), полное отверждение достигается за 4-5 суток, при понижении температуры или увеличении влажности, время отверждения увеличивается.

Очистка инструмента:
В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. В завулканизированном состоянии удаляется механическим путём.

Хранение и транспортировка:
В плотно закрытой таре при температуре от +4 °С до +35 °С. Возможна транспортировка и хранение при низких температурах. Для морозостойкого герметика допускается до 7 циклов замораживания и размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18 °С, или однократное замораживание до -18 °С, но сроком не более 7 дней. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.