САЗИЛАСТ 24

КЛАССИК

Двухкомпонентный полиуретановый герметик

СТО 032-37547621-2016

Белый | Серый | Под заказ

16,5 кг | 12 кг | 6,6 кг

Классическая рецептура, хорошо зарекомендовавшая себя для средних температур нанесения. Герметик легко смешивается и легко наносится.

«Сазиласт 24» классик предназначен для герметизации деформационных швов строительных конструкций с максимальной амплитудой знакопеременных циклических деформаций до 25%.



- 2К — *Двухкомпонентный* герметик
- 15 лет / 25% — Долговечность 15 лет при деформативности 25%
- Процесс отверждения по всему объему герметика
- 10 лет / 40% — Долговечность 10 лет при деформативности 40 %
- Не окрашиваемый
- Обладает низкой вязкостью. Компоненты герметика легко перемешиваются.

САЗИ
+7 (495) 221-87-60
SAZI-GROUP.RU

КЛАССИК 24

САЗИЛАСТ

двухкомпонентный полиуретановый герметик
СТО 032-37547621-2016

Область применения:
- Герметизация деформационных швов строительных конструкций;
- Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий;

Свойства:
- Высокая адгезия к бетону, полимербетону, пенобетону, кирпичу;
- Устойчивость к УФ-облучению, атмосферным воздействиям.
- Удобство при нанесении.

Упаковка:
Комплект — 16,5 кг, 12 кг и 6,6 кг.

Технические характеристики:
- Цвет белый, серый (другие цвета — по заказу);
- Внешний вид герметика: гомогенная паста от белого до светло-бежевого цвета;
- Отверждение — вулканизация под действием сшивающего агента;
- Время отверждения 48 часов (при +23 °С) с понижением температуры — увеличивается, с повышением температуры — уменьшается;
- Жизнеспособность не менее 6 часов (при +23 °С) с понижением температуры — увеличивается;
- Диапазон температур нанесения от -15 °С до +40 °С;
- Диапазон температур эксплуатации от -60 °С до +70 °С;
- Плотность ≈ 1,7 г/см^3;
- Относительное удлинение в момент разрыва не менее 300% (на образцах швов);
- Условная прочность в момент разрыва не менее 0,2 МПа (на образцах швов);
- Модуль упругости при 100% удлинении не более 0,6 МПа (на образцах швов);
- Вязкость компонента А 13,5 с$^{-1}$, 25 °С, РР Ø 25, не более 150 Па•с;
- Вязкость компонента А 0,3 с$^{-1}$, 25 °С, РР Ø 25, не менее 3600 Па•с;
- Текучесть герметика не более 2 мм;
- Твердость по Шору А, через 24 часа, не менее 20 ед.;
- Прогнозируемый срок службы при толщине слоя герметика 3 мм:
  - деформативность шва 25% — 15 лет,
  - деформативность шва 40% — 10 лет.

Описание:
Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт 24 классик» разработан на основе полиуретанового полимера. «Сазиласт 24 классик» идеально подходит для герметизации стыков строительных конструкций (в том числе и ремонта). Состоит из двух компонентов — основной пасты и отвердителя. После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения — эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания—не менее 10 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика растворителями, так как это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик может наноситься на влажную (но не мокрую) поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время необходимо очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена (типа «Изонел»). Герметик следует наносить при помощи шпателя. Инструменты мыть ацетоном или уайт-спиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Хранение:
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев при t° от -20 °С до +30 °С.
Отвердитель беречь от попадания в него влаги.

Меры безопасности:
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. При попадании на открытые участи кожи следует их сначала очистить уайт-спиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

Ограничения:
Недопустим контакт с питьевой водой.
Не применяется для работ внутри жилых помещений.

Контакты:
140000, М.О., г. Люберцы, ул. Красная, д. 1
Тел.: +7 (495) 777-84-80, 221-87-65
www.sazi-group.ru